

Der Gehalt von Beimischungen in dem Kupferwalzdraht

Teilebezeichnungen	Inhalt der Elemente, ppm, nicht mehr		
	ASTM B224, marke C10200	EN 1977, marke Cu-OF1, №CW007A	in unserem Walzdraht
Ag	25,0	25,0	10,0
S	15,0	15,0	12,0
Pb		5,0	2,0
As	5,0	5,0	0,4
Cd	1,0		0,5
Mn			0,5
Cr			0,8
P	3,0	5,0	1,0
Sb	4,0	4,0	1,5
Summe von Beimischungen der I Gruppe	15,0	15,0	4,7
Bi	2,0	2,0	0,6
Se	3,0	2,0	0,8
Te	1,0	2,0	1,0
Summe von Beimischungen der II Gruppe	3,0	3,0	2,4
Co			1,0
Fe	10,0	10,0	9,0
Ni	10,0		1,0
Si			1,6
Sn	5,0		1,0
Zn	1,0		3,0
Summe von Beimischungen der III Gruppe	20,0	20,0	16,6
O	5,0	10,0	7,0
Gesamtinhalt der Beimischungen	65,0	65,0	54,7